

MALTA PRONTA

Facciavista

Stabilimento di Rubbiano (PR)

Malta premiscelata per murature faccia a vista (per esterni)



Campi di applicazione

Malta di posa premiscelata per la costruzione di pareti faccia a vista esterne in Lecablocco e Blocco Architettonico.

Preparazione

Tutte le betoniere sono idonee alla preparazione dell'impasto: non caricarle comunque oltre il 60% della capacità nominale e, per le betoniere a bicchiere, tenere lo stesso quasi orizzontale per una migliore miscelazione.

Aggiungere acqua pulita (4 – 4,5 litri per sacco) fino al raggiungimento della lavorabilità desiderata e applicare una miscelazione prolungata per circa 3 minuti.

La malta dopo la miscelazione deve essere applicata entro 1-2 ore.

Modalità di impiego

Per la posa di elementi per murature non ci sono specifiche modalità: attenersi a quello che si è sempre fatto con malte tradizionali.

I blocchi da allettare dovranno essere liberi da polvere o sporco; non utilizzare blocchi che presentino tracce di olii, cere o grassi.

Avvertenze

- Proteggere la malta fresca dal gelo o da un'essiccazione troppo rapida.
- Non applicare su prodotti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare con temperature elevate o supporti assorbenti.
- Non adatto a temperature d'impiego inferiori a + 5°C o superiori a + 35°C.
- Non eseguire spessori di malta superiori a 20 mm o inferiori a 5 mm.
- Non mescolare con altri leganti o aggregati

Confezione

60 sacchi da 25 kg.

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna

MALTA PRONTA Facciavista

Stabilimento di Rubbiano (PR)

Caratteristiche Tecniche

| | | |
|--|--|---|
| Classe | | M5 (su richiesta disponibile anche M10) |
| Densità in confezione | kg/m ³ | 1.400 ca. |
| Densità in opera | kg/m ³ | 1.800 ca. |
| Granulometria | mm | < 2 ca. |
| Resistenza a compressione a 28 gg | N/mm ² | ≥ 5 (su richiesta disponibile anche ≥ 10) |
| Fattore di resistenza al vapore d'acqua (UNI EN 12524) | μ | 15/35 |
| Acqua di impasto | l/sacco | 4 – 4,5 ca. |
| Reazione al fuoco (DM 10/03/2005) | Euroclasse A1 (incombustibile) | |
| Confezione | Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg pari a 1500 kg di prodotto sfuso | |
| Condizioni di conservazione | In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione. | |
| Durata (DM 10 maggio 2004) * | Massimo dodici mesi dalla data di confezionamento | |
| Marcatura CE | EN 998-2 | |

(*) Per le Malte Pronte Colorate Facciavista Bianca Cristallo e Colorata Carrara la Durata secondo DM 10 maggio 2004 non è prevista (Cemento naturalmente a basso tenore di Cr VI).

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna