

## Malta Universale LECALITE

**Malta premiscelata per la posa e rasatura di murature in Lecablocco Tramezza Lecalite.**



### Campi di applicazione

- Posa dei blocchi Lecalite: la Malta, lavorata a consistenza fluida, deve essere colata negli incastri femmina del blocco rivolti verso l'alto.
- Intonacatura a basso spessore (rasatura) per pareti in Lecablocco Tramezza Lecalite; per questo utilizzo la malta va lavorata a consistenza normale.
- Chiusura di fori e tracce di impianti.

### Modalità di impiego

Come malta per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite:

- Si consiglia di miscelare in un recipiente il contenuto di un sacco con circa 6 litri di acqua pulita (malta a consistenza fluida). Si consiglia la miscelazione con un agitatore meccanico.
- Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti prima dell'applicazione.
- Consumo indicativo per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite: 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>.

Come malta da intonaco per la finitura di pareti in Lecablocco Tramezza Lecalite:

- Si consiglia di miscelare il contenuto di un sacco con circa 4,5 litri di acqua pulita.
- Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti prima dell'applicazione.
- L'intonaco non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
- I supporti devono essere puliti, stabili, eventualmente inumiditi e devono presentare delle superfici omogenee.
- È possibile intonacare mediante macchina intonacatrice a una distanza di 15-20 cm in modo da ottenere uno spessore di circa 1-2 cm per mano.
- Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio.
- Dopo circa 6 ore il prodotto può essere grattato.
- Applicare la finitura entro 24/48 ore successive a seconda delle condizioni termoigrometriche esterne.

### Avvertenze

- Non mescolare con altre sostanze.
- Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
- Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 5°C.

### **Confezione**

- 60 sacchi da 25 kg.



**Laterlite SpA**  
sede legale e amministrativa  
via Vittorio Veneto, 30  
43046 Rubbiano di Solignano (PR)  
**Assistenza Tecnica**  
Tel. 02 48011962 • info@laterlite.it

**Unità produttive - Divisione LecaSistemi:**

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna

[www.lecasistemi.it](http://www.lecasistemi.it)



## Malta Universale Lecalite

### Caratteristiche Tecniche

Modalità di impiego

	malta di posa per Lecalite	intonaco a basso spessore (rasatura)
Densità in confezione (kg/m <sup>3</sup> )	1.500 ca.	
Densità in opera (kg/m <sup>3</sup> )	1.750 ca.	
Granulometria max. (mm)	1,2 ca.	
Tempo di lavorabilità (minuti)	45 ca.	
Acqua di impasto (litri/sacco)	6 ca.	4,5 ca.
Consumo indicativo (kg/m <sup>2</sup> )	2,5 – 3 ca.	15 ca. <i>(per spessore intonaco 1 cm)</i>
Reazione al fuoco (D.M. 10/3/2005)	Euroclasse A1 (incombustibile)	
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg, pari a 1.500 kg di prodotto sfuso	
Condizioni di conservazione	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione	
Durata (D.M. 10 maggio 2004)	Massimo dodici mesi dalla data di confezionamento.	
Marcatura CE	UNI EN 998-2	UNI EN 998-1

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna